HPC®

Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

ENROBE A FROID REACTIF A L'EAU

Ref. HPC1370P
Seau de 25Kg

granulométrie 0/6, SANS COV

Pour réparations routières

DESCRIPTION

L'ENROBE REACTIF A L'EAU est un enrobé 0/6 voire 0/4, rapidement cohésif et performant, prêt à l'emploi, livré en seaux fermés hermétiquement, pour la réalisation de réparations.
L'ENROBE REACTIF A L'EAU est stable au stockage en seaux jusqu'à 6 mois maximum sous réserve d'une conservation à l'abri des intempéries.
L'ENROBE REACTIF A L'EAU présente un excellent enrobage.
L'ENROBE REACTIF A L'EAU est composé :
- d'un squelette granulaire généralement de courbe granulométrique continue, 0/6 mm voire 0/4 mm
- d'un liant incluant un principe actif réactif à l'eau. Le liant ne contient pas de fluxant et ne génère donc pas de COV.

L'ENROBE REACTIF A L'EAU est maniable à la mise en oeuvre.
La montée en cohésion de L'ENROBE REACTIF A L'EAU est assurée par la présence d'eau.
Le début de prise se produit dans un délai de 15 minutes.
La cohésion reste pérenne.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nids de poule, trous, tranchées
- Bouches d'assainissement, travaux sur tampons
- Remise en état de la voirie

MÉTHODES DE COMPACTAGE

- Dame manuelle
- Plaque vibrante
- Cylindre

Qualité professionnelle Française

MODE D'EMPLOI

Dosage en eau : Pour que L'ENROBE REACTIF A L'EAU fasse sa prise, il faut lui ajouter une quantité définie d'eau par rapport à la quantité d'enrobé utilisée.
Pour un seau de 25 Kg d'ENROBE REACTIF A L'EAU, il faut environ 400 ml d'eau

-Préparation de la surface
La surface doit être propre, le fond de la cavité ou le support doit être balayé afin d'éliminer tout élément non lié. La cavité ne doit pas baigner dans l'eau.
Pour le traitement de grandes surfaces, une couche d'accrochage (émulsion de bitume) peut être nécessaire.

- Application

Cas des trous d'épaisseur < 4 cm :
- Appliquer le matériau foisonné.
- Asperger d'eau selon le dosage recommandé.
- Une répartition régulière de l'eau est importante pour favoriser la prise du produit et obtenir un aspect de surface homogène sans remontées
- Trop d'eau conduit à un risque de glaçage et à une perte de performances de l'enrobé.

Pour les trous de profondeur > 4 cm :
- Le produit est mis en place par couches successives de 5 - 6 cm pour obtenir l'épaisseur souhaitée
- Chacune des couches est compactée avec un matériel adapté.
Compactage :
Le compactage doit être efficace, il est adapté à la surface traitée et aux sollicitations ultérieures :
- Voirie avec du trafic : Compactage au rouleau vibrant ou dame vibrante
- Petite réparation : Compactage au rouleau de jardin lesté, roue d'un véhicule, ou à la dame à main.

LES + PRODUIT

- Après sa prise L'ENROBE REACTIF A L'EAU possède des performances mécaniques du niveau d'un enrobé à chaud classique.
- Possibilité de mise en oeuvre en arrière-saison, sans les problèmes liés à l'utilisation d'un liant chaud ou d'un liant fluxé,
- Pas de fluxant
- Mise en oeuvre facile du fait de sa maniabilité,
- Montée rapide en cohésion par l'action de l'eau,
- Pas de fluage
- Remise en circulation rapide et immédiate pour les petites réparations,

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25KG
- Palette de 40 seaux

ÉCORESPONSABILITÉ

- **L'emballage est recyclable**

En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPC1370 (enrobé à froid) ; **HPC1374HF** (enrobé à froid de laitier de haut fourneaux 0.4) ; **HPC1378HF** (enrobé à froid de laitier de haut fourneaux 0.8) ; **HPC20101000L** (Dégoudronnant biodégradable) ; **HPCDE** (Décolle étiquettes) ; **HPC11871** (Absorbant terre de diatomée)