HPC®

Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

ENROBE A FROID

Ref. HPC1370 : NOIR
HPC1371 : ROUGE

Poly enrobé, granulométrie 0/6

Pour réparations routières

DESCRIPTION

Consommation 40 % inférieure aux autres enrobés.

Adhère sur tous les supports, même humides sans excès et supports métalliques

Tenue structurelle +/- 10 ans même sous trafic constant et intense.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nids de poule, trous, tranchées
- Bouches d'assainissement, travaux sur tampons
- Remise en état de la voirie

MÉTHODES DE COMPACTAGE

- Dame manuelle
- Plaque vibrante
- Cylindre

Qualité professionnelle Française

CARACTERISTIQUES

Produit prêt à l'emploi .

Souple à la mise en oeuvre.

Séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes)

Durcit rapidement (48 heures) tout en gardant sa souplesse.

Résiste à la circulation des véhicules PL, engin agricole, bus, VL, vélo...

Résistance similaire aux enrobés à chaud.

Émulsion cationique, grade bitume : 70/100,
PH : 2,2 à 2,6
Granulométrie : 0/6
Densité : 0.9 à 1,9, non compacté / 2 à 2,3 compacté
Taux de bitume pur résiduel > 5.1 %
Consommation : 20 kg/m² sur 1cm d'épaisseur
COV: <1% (noir)

Étiquetage : aucun
Code douanier 2715 000 00
Conforme à la norme XP P18-545 (granulats) remplacée par la norme NFP18-545 article 8.
Conforme aux normes NF EN 12697-1 et NF EN 12697-2

LES + PRODUIT

- Réouverture immédiate du trafic
- Bonne conservation (plusieurs mois suivant conditions de stockage)

MODE D'EMPLOI

- Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher ; si possible faire des angles droits et un décaissement régulier.
  Verser le produit dans le trou en mettant une épaisseur supplémentaire de 1 cm.
  Égaliser avec une pelle ou un râteau.
  Compacter au rouleau, avec une plaque vibrante ou une dameuse.

Mode d'emploi d'urgence :Ne pas balayer, ne pas retirer l'eau, verser le produit dans le trou, compacter aux pieds (risque de moins bonne tenue dans le temps).

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25KG
- Palette de 40 seaux

ÉCORESPONSABILITÉ

- **L'emballage est recyclable**

En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPC1370P (enrobé réactif à l'eau); **HPC1374HF** (enrobé à froid de laitier de haut fourneaux 0.4); **HPC1378HF** (enrobé à froid de laitier de haut fourneaux 0.8), **HPC20101000L** (Dégoudronnant biodégradable) , **HPCDE** (Décolle étiquettes) , **HPC11871** (Absorbant terre de diatomée)