



Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
Certificats biocides n° 040022 n°016158
Certificats professionnels produits phytopharmaceutiques
n°OF-0096-22831 n°OF-0096-23214
Organisme de formation certifié Qualiopi n°211122-C2617

ENROBE A FROID EPOXY VEGETAL

Ref. **HPC1370E : NOIR**
HPC1371E : ROUGE

Double enrobage à chaud
antigel à base de résine
végétale

Pour réparations
routières



DESCRIPTION

Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résine époxy végétale, non nocif.

L'utilisation de l'huile végétale est meilleure pour l'impact sur l'environnement.

Le double enrobage à chaud lui confère une grande qualité.



DOMAINES D'APPLICATION

- Nids de poule, trous, tranchées
- Bouches d'assainissement, travaux sur tampons
- Remise en état de la voirie



MÉTHODES DE COMPACTAGE

- Dame manuelle
- Plaque vibrante
- Cylindre

Qualité
professionnelle
Française





CARACTERISTIQUES

Produit prêt à l'emploi, longue conservation (12 à 18 mois).

Souple à la mise en oeuvre.

Séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes)

Durcit rapidement (48 heures) tout en gardant sa souplesse.

Ne craint pas le gel
N craint pas le sel de déneigement,
Peut se poser par des températures négatives ou par forte pluie (-40° C à +60° C)

Résiste à la circulation des véhicules
PL, engin agricole, bus, VL, vélo...

Résistance similaire aux enrobés à chaud.

Émulsion cationique, grade bitume : 70/100,

PH : 2,2 à 2,6

Granulométrie : 0/6

Densité : 0.9 à 1,9, non compacté / 2 à 2,3 compacté

Taux de bitume pur résiduel > 5.1 %

Consommation : 20 kg/m² sur 1cm d'épaisseur

COV: <1% (noir)



LES + PRODUIT

- Réouverture immédiate du trafic
- Utilisable de -40°C à +60°C et par temps de pluie
- Longue conservation (12 à 18mois)



MODE D'EMPLOI

- Enlever les parties friables du nid de poule à reboucher ; si possible faire des angles droits et un décaissement régulier.
Verser le produit dans le trou en mettant une épaisseur supplémentaire de 1 cm. Égaliser avec une pelle ou un râteau. Compacter au rouleau, avec une plaque vibrante ou une dame.

Mode d'emploi d'urgence : Ne pas balayer, ne pas retirer l'eau, verser le produit dans le trou, compacter aux pieds (risque de moins bonne tenue dans le temps).



CONDITIONNEMENT

- Seau de 25KG
- Palette de 40 seaux



ÉCORESPONSABILITÉ

- L'emballage est recyclable
- Huile végétale est meilleure pour l'impact sur l'environnement



En complément de ce produit, il existe chez HPC : HPC1370P (enrobé réactif à l'eau); HPC1374HF (enrobé à froid de laitier de haut fourneaux 0.4); HPC1378HF (enrobé à froid de laitier de haut fourneaux 0.8) HPC20101000L (Dégoudronnant biodégradable), HPCDE (Décolle étiquettes), HPC1187I (Absorbant terre de diatomée)